

FICHA TÉCNICA

GRAFIADO MONART

CÓDIGO: GB/G-614-12



PRODUCTO

Productos en base polvo, de excelente calidad y de muy alta resistencia, rendimiento y durabilidad, diseñados para revestimiento final, tanto para interiores como exteriores. Acabado decorativo, con diferentes efectos de texturas, según el método de aplicación.

PRESENTACIÓN

Sacos plástico de 12 Kg
Paletas de madera de 100 sacos,
(1.200 Kg)

CARACTERÍSTICAS

- Colores : Blanco ostra y Gris claro, acabado mate.
- Rendimiento: Promedio , 3,0 m2 grafeado por empaque de 12Kg(Polvo).
- Tiempo útil mezcla abierta :> 1 hora
- Secamiento al tacto : 2 horas
- Secamiento para aplicar pintura: 24 horas
- Fraguado final : 27 días
- Color definitivo del material : 24 horas
- Densidad polvo : 1,05 y 0,98 gr/cm3
- Densidad de la mezcla: 1,55/1,60 gr/cm3
- Excelente adherencia y plasticidad
- Máxima resistencia y durabilidad en exteriores.
- Estabilidad del color
- Suave y fácil aplicación.
- No se agrieta.
- Libre de sustancias contaminantes. Totalmente ecológico.
- Elimina al menos, dos(02) aplicaciones de friso y/o mastique.
- Comportamiento al fuego : No inflamable

GRAFIADO MONART

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Solo mezclar con agua limpia y potable hasta conseguir una pasta homogénea.

Dosificación, saco de 12 Kg. : de 5,5 a 6,0 lts de agua (En volumen, 2 partes de producto / 1 parte de agua)

Una vez preparada la mezcla, del empaque de 12 Kg. en polvo, equivale a 2,5 galones de producto final en pasta.

APLICACIÓN

En superficies de mampostería, concreto y láminas de concreto prefabricadas.

Se puede aplicar directamente al bloque de concreto, preferiblemente en obra limpia, a los efectos de hacer rendir el producto y abaratar costos. Especial aplicación en paneles prefabricados (Tipo túnel),

RECOMENDACIONES DE USO

La superficie donde va a ser aplicada, debe estar limpia y libre de grasa, no aplicar sobre superficies con pintura en mal estado. Aplicar el grafiado con llana plástica lisa. En frisos nuevos, se recomienda esperar un fraguado de 27 días, antes de su aplicación. Para mejores resultados, aplicar antes un fondo anti alcalino. No aplicar en superficies húmedas, resanar previamente con morteros, fisuras y grietas profundas, mayores a 5mm. Se recomienda, para el resane, el uso de ESTUCO PLUS MONART.

SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (24 meses) en el envase original cerrado.

GARANTÍA DE CALIDAD



CORPORACIÓN MONART C.A

Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.

No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla, una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.